

Fabrics for life.

LINGERIETECH

Ref. 90

olefine
TECHNOLOGY

Composición / <i>Composition</i>	100% Olefine	100% Olefine
Peso / <i>Weight</i> (Grams/m ²)	90 ± 5%	UNE 40-339-76
Ligamento / <i>Ligament</i>	1E1	
Ancho / <i>Width</i> (cm)	280 ± 1	
Resistencia a la tracción / <i>Tensile strength</i> (kg)	Urdimb / <i>Warp</i> 85± 5% Trama / <i>Weft</i> 55± 5%	UNE 40-085
Resistencia al desgarre / <i>Tear strength</i> (kg)	Urdimb / <i>Warp</i> 15± 5% Trama / <i>Weft</i> 13± 5%	UNE 40-413
Encogimiento al lavado 75°C / <i>Washing shrinkage 75°C</i>	2 %	EN 6330/15797
Prueba cigarrillo / <i>Cigarette test</i>	Clase B / <i>Class B</i>	EN 14533:2004
Pilling Martindale	Nulo / <i>Null</i>	EN 12945-2

Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Se recomienda plegar o colgar la pieza de ropa después del proceso de secado para reducir las arrugas.
It is recommend to fold or hang the garments after finishing the drying process in order to reduce the amount of wrinkles.



Temperatura de lavado: recomendada a 60°C / máx. 90°C
Washing temperature: recommended at 60°C / max. 90°C



Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente.
It allows the usage of bleach, chlorine or any other detergent



Secado para secadora:

Temperatura: recomendada a 40°C / máx. 75°C

Durada: máximo 5-10 minutos (según carga)

Secado para calandra:

Temperatura: recomendada a 70°C / máx. 70°C

Drying using a drying machine:

Temperatura: recomendada a 40°C / máx. 75°C

Duration: maximum 5-10 minutes (depending on the load)

Drying using calandra:

Temperatura: recomendada a 70°C / máx. 70°C



No planchar
Do not iron

elSaneK®
smart fabrics

By
JONEL info@jonelsl.com
jonelsl.com

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
2016OK0391 AITEX