



Composición / <i>Composition</i>	100% Olefine	100% Olefine
Peso / <i>Weight</i> (Grams/m ²)	90 ± 5%	UNE 40-339-76
Ligamento / <i>Ligament</i>	1E1	
Ancho / <i>Width</i> (cm)	280 ± 1	
Resistencia a la tracción / <i>Tensile strength</i> (kg)	Urdimb / <i>Warp</i> 85± 5% Trama / <i>Weft</i> 55± 5%	UNE 40-085
Resistencia al desgarre / <i>Tear strength</i> (kg)	Urdimb / <i>Warp</i> 15± 5% Trama / <i>Weft</i> 13± 5%	UNE 40-413
Encogimiento al lavado 75°C / <i>Washing shrinkage 75°C</i>	2 %	EN 6330/15797
Prueba cigarrillo / <i>Cigarette test</i>	Clase B / <i>Class B</i>	EN 14533:2004
Pilling Martindale	Nulo / <i>Null</i>	EN 12945-2



Reciclable / *Recyclable*

Imprescindible fornituras termoplásticas de baja temperatura de fusión (190-200^a) en prenda. / *Essential thermoplastic fittings of low melting temperature (190-200^a) in garment.*

Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Temperatura lavado:
recomendado a 40°C / max. 75°C
*Washing temperature:
recommended at 40°C / max. 75°C*



Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente.
It allows the usage of bleach, chlorine or any other detergent



Secado con secadora: Temperatura recomendada: 40°C (max. 40°C). Duración: máximo 20 minutos + 5 minutos en frío (en función de la carga). **Secado con calandra de secado:** Temperatura recomendada: 70°C (max. 70°C)

Drying using a drying machine: Recommended temperature: 40°C (max. 40°C). Duration: maximum 20 minutes + 5 minutes cold wash (depending on the load). Drying using calender: Recommended temperature: 70°C (max. 70°C)



No planchar
Do not iron



Se recomienda plegar o colgar la pieza de ropa después del proceso de secado para reducir las arrugas.
It is recommend to fold or hang the garments after finishing the drying process in order to reduce the amount of wrinkles.