



Elsanek
Ref. **Olefine 125**

UNIFORMTECH

QUIROTECH

olefine
TECHNOLOGY

Azul/Blue **2727CP**

Verde/Green **7726CP**

Azul/Blue **2717CP**

Gris/Grey **429CP**

Blanco/White



Composición / *Composition*

98% Olefine + 2% Antistatic

Peso / *Weight* (Grams/m²)

125 ± 5%

UNE 40-339-76

Ligamento / *Ligament*

2E1

Ancho / *Width* (cm)

160 ± 1

Resistencia a la tracción / *Tensile strength* (kg)

Urdimb / *Warp* **90± 5%**
Trama / *Weft* **80± 5%**

UNE EN13934-1

Resistencia al rasgado / *Tear strength* (kg)

Urdimb / *Warp* **11± 5%**
Trama / *Weft* **9± 5%**

UNE EN13937-2

Encogimiento al lavado 75°C / *Washing shrinkage 75°C*

2%

EN 6330/15797

Antistatic

Pass

EN 1149-3

Normativa europea quirófano / *Surgical European regulation*

Pass (**300 washes**)

EN 13795

Resistencia evaporativa / *Water vapor resistance*

2.92 m² Pa/W

EN 31092/96

Antiacido/Antiacid

Clase 3/Class 3

EN13034 (Ácido Sulfúrico/Hidróxido Sódico)

Clean Room Control

Pass

IES-RP-CCOO3.4 (2011)

Permeabilidad al aire / *Air Permeability*

89,9 mm/seg

EN 9237

Citotoxicidad / *Cytotoxicity* (células viables)

96% Grade 1

EN10993-5



Reciclable / *Recyclable*

Imprescindible fornituras termoplásticas de baja temperatura de fusión (190-200°C) en prenda. / *Essential thermoplastic fittings of low melting temperature (190-200°C) in garment.*

Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Temperatura lavado:
recomendado a 40°C / max. 75°C
*Washing temperature:
recommended at 40°C / max. 75°C*



Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente.
It allows the usage of bleach, chlorine or any other detergent



Secado con secadora: Temperatura recomendada: 40°C (max. 40°C). Duración: máximo 20 minutos + 5 minutos en frío (en función de la carga). / **Secado con tunel de secado:** Temperatura recomendada: 70°C (max. 70°C).

Drying using a drying machine: Recommended temperature: 40°C (max. 40°C). Duration: maximum 20 minutes + 5 minutes cold wash (depending on the load). / **Drying using tunnel:** Recommended temperature: 70°C (max. 70°C).



No planchar
Do not iron



Se recomienda plegar o colgar la pieza de ropa después del proceso de secado para reducir las arrugas.
It is recommend to fold or hang the garments after finishing the drying process in order to reduce the amount of wrinkles.